


**NATUURLIJKE DUURZAAMHEID EN COMFORT**

## PRODUCT informatie blad



Maten				
Delen/planken	Artikel code	lengte	breedte	dikte
Delen/planken	032.1000.8	1880 mm	36 mm	9 mm
Delen/planken	032.1000.9	1880 mm	50 mm	9 mm
Kantplanken	032.1001.0	1880 mm	75 mm	9 mm
Plank voor vertandingen	032.1001.1	1880 mm	125 mm	9 mm
Plaat	032.1001.2	1880 mm	410 mm	9 mm
Plaat	032.1001.3	1880 mm	500 mm	9 mm

E-module	± 110 N/mm <sup>2</sup>
Breukbelasting	± 12 N/mm <sup>2</sup>
Trekvastheid	± 5 N/mm <sup>2</sup>
Rek voor breuk	± 10%
Shore hardheid	± 40 shore D
Lineair uitzettingscoëfficiënt	1,3x10 <sup>-6</sup> /m-5K/m-1
Soortelijk gewicht	± 0,5
Coëfficiënt van thermische geleiding**	0,057 W/m.K
Watervastheid	na 1 jaar onderdompeling in zout water geen nadelige effecten
Slijtvastheid volgens Taber 1000 omwentelingen CS 17;1000g	0,0386 g
Water absorptie	minder als 5% bij 20° C
Geluid isolatie volgens ISO 717/2	20 dB
Gewicht bij 9 mm dikte	4,5 kg/m <sup>2</sup>
**Bijzonder informatie	kijk bij "bijzonder informatie thermische geleiding"

MARINEDECK<sup>®</sup> **exterieur** is niet vlamgeleidend en is vlamdovend